



TEGERA® CHEMFORCE 7390



Lue lisää

TRIPLAPINNOITETTU TALVISUOJAKÄSINE

Triplapinnoitettu suojakäsine. Suunniteltu raskaisiin töihin erittäin kylmissä olosuhteissa, joihin liittyy altistumista kemikaaleille tai öljylle. Saumaton, pehmeä ja mukava fleecetalvivuori. Valmistettu PVC:stä (vinyyli). Paksuus 0,4 mm/15,7 mil. Mukava, kestävä ja vedenpitävä.

OMINAISUUDET

- Joustava
- Erittäin kestävä
- Hyvä istuvuus
- Pitävä ote
- Mukava
- Lämmin

KUVAUS

- Suojaus kemikaaleja vastaan
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Syövytysvammat, Suojaa lialta, Kosketus kemikaaleihin, Kosketus kosteaan, Kosketus öljyyn, Kylmää vastaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, Terveydelle vaaralliset alueet, Syövyttävät ympäristöt, Ulkokäyttö, Kosteat ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, Lentokenttätyöt, Rakennustyöt, Tekniskemialliset työt, Kemian alan työt, Betonityöt, Maanrakennustyöt, Kalastusteollisuuden työt, LVI-asennustyöt, Koneenkäyttäjät, Kaivosteollisuus, Maanmuokkaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Chemical

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet, Käsineet kylmyyttä vastaan

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Chemforce

PAKSUUS 0,4* mm (*chem-layer)

VUORI Talvivuori

VUORIN MATERIAALI Fleece, Akryyli

PITUUS 300 mm

TUNTOHERKKYYS 4

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

AQL 0.65

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VAATIMUSTENMUKAISUUS



C €0598

UK 0120



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4131X



EN 511:2006
121

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold
flexibility (-50°C)



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016

OMINAISUUDET



Warm lining



Waterproof



Windproof



Chemical protection

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	K	L	M	N	O	P	T
Permeaatiotaso	3	6	4	5	2	2	6	6
Degradaatio %	-9,1	-7,3	2,7	50,1	9,8	20,3	3,2	-4,0

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	7390-10	7392626008311
9	7390-9	7392626075221

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com