

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Underhlemet hecho de tejido Fastwick Extra Plus: con una elevada transpirabilidad, absorbe el sudor y se seca rápidamente.
- Ideal para actividades de alta intensidad al aire libre durante el verano o climas tropicales.
- Diseñado para usarlo debajo del casco.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



MOISTURE
MANAGEMENT



ODOR
RESISTANT



DRIES
QUICKLY



FASTWICK
EXTRA PLUS



SILVER
(antibacterial
growth)

DIMENSIONES

25 cm



27,5 cm

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

<u>Composición:</u>	
POLYESTER	94%
ELASTANO	6%
<u>Estructura:</u>	
Weft Knitting	

PACKAGING



ENSAYOS SOBRE EL TEJIDO

Propiedades: **FASTWICK EXTRA PLUS**

Masa laminar

EN ISO 12127:1998

143,5 g/m² ±5%

Permeabilidad al aire:

EN ISO 9237:1996

1368,1 mm/s ±10%

Resistencia Térmica (RCT):

EN ISO 11092: 2015

0,014 m²K/W ±10%

Resistencia al vapor de agua (RET):

EN ISO 11092:2015

1,614 m²Pa/W ±10%

Determinación de la resistencia a la rotura y el alargamiento:

EN ISO 13934-1:2013

Carga media (N)

Vertical 405,9 ±10%

Horizontal 278,4 ±10%

Elongación media (%)

Vertical 140,4 ±10%

Horizontal 170,2 ±10%

Determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos sometidos al lavado y secado domesticos:

EN ISO 5077:2008

Programa de lavado 4N (Ta=40 ±3°C) según ISO 6330:2012

Ancho ±3 %

Largo ±3 %

Resistencia a la formación de pilling (Martindale, 2000 ciclos):

EN ISO12945-2:2001

4

Escala del 1 al 5. Valor 1 se considera formación pilling severa y valor 5 ningún cambio visual.

Determinación de la resistencia a la abrasión de tejidos:

EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

Presión de la prueba: 9kPa

18.000 ciclos

Hasta el primer hilo roto

Tasas de solidez:

Solidez de las tinturas al lavado

EN ISO 105-C06:2010

5

Solidez de color a la transpiración (Alcalino y ácido):

EN ISO 105-E04:2013

5

Solidez de las tinturas al frote (Seco y húmedo)

UEN ISO 105-X12:2016

4-5

Solidez de las tinturas al agua de mar

EN ISO 105-E02:2013

5

(Tasas de resistencia , en una escala de 1 a 5 en la que 1 es " mal comportamiento " y 5 es " buena conducta " .)

Solidez de las tinturas a la luz artificial

EN ISO 105-B02:2014

4-5

(Tasas de resistencia , en una escala de 1 a 8 en la que 1 es " mal comportamiento " y 8 es "excelente" .)