

OK Autrod 13.36

OK Autrod 13.36 on nikkelillä ja kuparilla seostettu hitsauslanka jauhekaarihitsaukseen. Se on tarkoitettu säänkestävien rakenneterästen hitsaukseen mm. sillanrakennuksessa, savupiipuissa ja muissa teräsrakenteissa. Tällaisia teräksiä ovat esim. COR-TEN A ja B. Se soveltuu hitsattavaksi hitsausjauheen OK Flux 10.71, 10.81, 10.82 ja 10.83 kanssa.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.23 : EG EN ISO 14171-A : S2Ni1Cu
Hyväksynnot	CE : EN 13479 DB : 52.039.04 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Hyväksynnot perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Charpy V -iskutkeys		
Tila	Testauslämpötila	Iskutkeys
Hitsatussa tilassa	+20 °C	120 J
Hitsatussa tilassa	-20 °C	70 J

Langan Koostumus					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Cu
0.10	0.95	0.29	0.78	0.29	0.48