

OK Tigrod 4043

OK Tigrod 4043 on AISi5-seosteinen alumiiniseosten MIG-hitsauslanka. Se soveltuu erilaisille AISi- ja AlMgSi-seoksille 7% piipitoisuuteen saakka. Ei suositella anodisointiin. Ei lämpökäsiteltävissä.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.10 : R4043 EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Hyväksynnät	CE : EN 13479 DB : 61.039.06 UKCA : EN 13479 CWB : R4043

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	AlSi
Suojakaasu	I1, I3 (EN ISO 14175)

Tyypilliset lujuusarvot		
Tila	Myötöraja	Murtolujuus
Hitsatussa tilassa	85 MPa	185 MPa

Langan Koostumus						
Mn	Si	Al	Cu	Ti	Zn	Fe
0.01	5.00	Rem	0.02	0.01	0.01	0.14