

OK Autrod 13.27

OK Autrod 13.27 on 2,4 % nikkelillä seostettu hitsauslanka jauhekaarihitsaukseen. Se on tarkoitettu hienoraeterästen ja lujien terästen hitsaukseen, kun vaaditaan hyviä iskutkeysominaisuuksia. Hitsiaineen iskutkeys on vielä erinomainen -60 °C:ssa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat offshore-teollisuus, erikoislaivanrakennus (mm. jäänmurtajat ja arktiset laivat), sillanrakennus ja paineastiat. Hitsiaineella on myös hyvä merivesikorroosionkestävyys. Se soveltuu hitsattavaksi hitsausjauheiden OK Flux 10.62 ja 10.71 kanssa.

Tekniset tiedot

Luokitukset	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Hyväksynnät	CE : EN 13479 DB : 52.039.08 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Langan Koostumus

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19