

OK Tubrodur 55 O A

OK Tubrodur 55 O A on itsesuojaava Cr-karbideja sisältävä täytelanka. Hitsiaine on erityisen kestävä abrasiivista kulumista vastaan, jota aiheuttaa esim. hiekka, maa, savi jne. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kauhojen huulilevyjen pinnoitus, kaivosteollisuuden koneet, maansiirtokalusto, kaavinlevyt, ruuvikuljettimet ym. Palkokerroksia suositellaan enintään 2 - 3.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN 14700 : T Z Fe14

Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Carbide-rich steel weld metal
Suojakaasu	None

Hitsiaineen Koostumus					
C	Mn	Si	Cr	Mo	V
3.6	0.88	0.53	22.5	3.5	0.5

Hitsausarvot				
Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h